

Quard®

ABRASION RESISTANT STEEL

AOÇO DE ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE QUARD 550

1. Descrição e aplicações do aço

Quard 550 é um aço martensítico resistente ao desgaste com dureza média de 550 HBW. Sua altíssima resistência ao desgaste por abrasão e impacto o torna ideal quando se busca uma maior vida útil. Com a combinação de elevada dureza e propriedades mecânicas, Quard 550 é a melhor escolha para as indústrias de reciclagem e mineração.

Quard 550 é recomendado principalmente para as seguintes aplicações:

- peneiras
- equipamento de britagem e moagem
- esteiras transportadoras
- garras
- prensa de sucata

2. Características técnicas

Garantia de dureza

Dureza

HBW = 520 - 580

O teste de dureza Brinell, HBW de acordo com EN ISO 6506-1, é realizado entre 1 - 2 mm abaixo da superfície da chapa, a cada corrida e a cada 40 toneladas.

Outras propriedades mecânicas (valores típicos)

Limite de escoamento (MPa)	Limite de ruptura - Transversal - (MPa)	Alongamento, A5 (%)
1575	1750	7

Composição química

O aço recebe tratamento de refino de grão.

Análises máx. no cadinho, %									
C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	B	
0,35	0,80	1,60	0,025	0,01	1,10	1,00	0,50	0,005	

Carbono equivalente, valores típicos, %

Espessura	CEV ⁽¹⁾	CET ⁽²⁾
6 - 20 mm	0,68	0,46

(1) CEV = C+Mn/6+ (Ni+Cu)/15+ (Cr+Mo+V)/5, (2) CET = C+(Mn+Mo)/10+Ni/40 +(Cr+Cu)/20

3. Dimensões

Quard 550 é fornecido atualmente nas seguintes espessuras:

- espessura: 6 - 20 mm
- largura: 1500 - 3100 mm

Para obter mais informações visite o nosso site ou entre em contato com seu representante local da NLMK Clabecq.

4. Planicidade, tolerância e propriedades superficiais

Quard 550 é fornecido com uma combinação exclusiva de excelente planicidade, tolerância de espessura muito justa e acabamento superficial excepcional.

Método	Norma
PLANICIDADE	- EN 10029: . Classe N (padrão) e . Classe S PLUS
Tolerância de ESPESSURA	- atende e excede a EN 10029 Classe A - tolerâncias ainda menores sob consulta PLUS
Tolerâncias de forma, comprimento, largura	atende a EN 10029
Propriedades de SUPERFÍCIE	excede as normas de mercado padrão, EN 10163-2 Classe B3 PLUS

5. Condições de entrega

Nossas chapas Quard são fornecidas de forma padrão jateadas e com aplicação de primer. De modo a manter boas condições de soldagem e desempenho de corte a laser, é aplicado primer com baixo teor de silicato de zinco. As chapas também podem ser entregues sem pintura.

6. Tratamento térmico

Quard 550 alcança suas propriedades através do processo de têmpera e quando aplicável por posterior revenimento. As propriedades não podem ser mantidas após exposição em serviço ou pré-aquecimento em temperaturas acima de 250°C. Quard 550 não deve ser submetido a nenhum tratamento térmico subsequente.

7. Teste ultrassônico

Teste ultrassônico (UT) é aplicado para proteger a chapa de descontinuidades como inclusões, trincas e porosidade. Em espessuras de 8 mm para cima, todas as chapas passam por teste UT e são controladas em relação à classe S2, E2, de acordo com a norma EN 10160.

8. Recomendações gerais de processamento

Para obter a produtividade ideal na sua operação ao processar Quard 550, é essencial usar as ferramentas e os procedimentos recomendados indicados a seguir.

Corte térmico

Corte por oxicorte e plasma pode ser realizado sem a necessidade de pré-aquecimento em espessuras de até 20 mm desde que a temperatura ambiente esteja acima de 0°C.

Após o corte deixe as peças cortadas resfriar lentamente até a temperatura ambiente. Uma taxa de resfriamento lenta reduz o risco de trincas nas faces de corte (nunca acelere o resfriamento das peças).

Soldagem

É recomendável que a soldagem do Quard 550 seja feita em temperatura ambiente não inferior a +5 °C. Após a soldagem deixe as peças soldadas resfriar lentamente até a temperatura ambiente (nunca acelere o processo de resfriamento da solda).

Se a soldagem for feita usando um aporte de calor de até 1,7 kJ/mm, não é necessário pré-aquecimento em espessuras individuais de até 10 mm. A temperatura entre passes não deverá exceder 225 °C.

Recomendado eletrodos de baixa resistência com baixo teor de hidrogênio (<= 5 ml/100g). Procurar utilizar eletrodos com a menor resistência que o projeto e nível de desgaste permitir.

De modo geral, a recomendação de soldagem para o Quard 550 deverá estar em conformidade com EN-1011.

Usinagem

Quard 550 oferece boa performance de usinagem com brocas HSS e HSS-Co. A taxa de avanço e a velocidade de corte devem ser ajustadas a dureza do material. Fresagem, contra-furação e escareamento são realizados melhor com ferramentas com insertos de carboneto cementado.

Para obter mais informações com relação a soldagem, conformação a frio e usinagem, consulte nossos manuais com recomendações técnicas em <http://qt.nlmk.com>